

technical data

EP – Primer
PR 143

PR 143 zeichnet sich durch seine hohe Chemikalienbeständigkeit aus und wird für den Neubau militärischer Fluggeräte, als Innenkonsevierung auch ohne Decklack, eingesetzt.

SPEZIFIKATION

BAe S 27-7004; DTD 5567A; AFS 1605; BSX33B; Airbus A 007 10012; Dornier;

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis	Basis	PR 143	2 Vol.
	Härter	ACT 143	1 Vol.
	Verdünner	T 17 kurz	1 Vol.
		T 187 lang	
Viskosität	36 - 47 Sek./ ISO 2431, 3 mm		
Topfzeit	8 Std.		
Trockenzeiten	6 Std.	transporttrocken	
	mind. 4 Std.	überlackierbar	
	max. 48 Std.	überlackierbar	
	6 Std.	abklebbar	
	7 Tage	chemisch belastbar	
	(Werte bei 23°C / 55 ± 5% RLF)		
forc. Trocknung	30 Min. Ablüftzeit , 3 Std. 70°C		
Schichtdicke	15 - 20 µm		
Trockenfilmgewicht	40 g/m ² bei 15 µm		
Ergiebigkeit	ca. 17 m ² /Ltr. bei 15 µm		

OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG

Aluminium	Kenn-Nr. 1101 gelbchromatieren, Kenn-Nr. 2100 chromsäureanodisieren, Kenn-Nr. 5000 Wash-Primer gem. LN 9368.
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Basis PR 143	Härter ACT 143	Verdünner T 187
Interner Code	710001	780002	790004
Dichte	ca. 1,45 g/cm ³	ca. 0,90 g/cm ³	ca. 0,87 g/cm ³
Flammpunkt	über 21°C	über 21°C	über 21°C
Lagerzeit	2 Jahre	1 Jahr	unbegrenzt
Kennzeichnung VbF GGVS/E	entfällt entfällt	A II 3, Ziffer 31c	A II 3, Ziffer 31c

APPLIKATION

Klima	15 - 30°C / 30 - 75° RLF	
Hochdruckspritzen	Düse Druck	1,2 - 1,5 mm 3 - 5 bar
Airless	ja	

UNSERE ANWENDUNGSTECHNISCHEN EMPFEHLUNGEN, DIE WIR AUFGRUND UNSERER ERFAHRUNGEN GEBEN, SIND UNVERBINDLICH UND BEGRÜNDEN KEIN VERTRAGLICHES VERHÄLTNISS UND KEINE NEBENVERPFLICHTUNGEN AUS DEM KAUFVERTRAG. SIE ENTBINDEN DEN KÄUFER/VERARBEITER NICHT DAVON, UNSERE PRODUKTE AUF IHRE EIGNUNG FÜR DEN VORGEGEHENEN VERWENDUNGSZWECK SELBST ZU PRÜFEN. DA DIE SICHERHEITSTECHNISCHEN DATEN SICH AUFGRUND NEUER GESETZGEBUNG ÄNDERN, ENTNEHMEN SIE BITTE DEN VERBINDLICHEN STAND DEM ETIKETT. WEITERGEHENDE INFORMATIONEN STELLEN WIR IHNEN AUF ANFRAGE GERNE ZUR VERFÜGUNG.

PRC-DeSoto
International

PRC – DeSoto Deutschland
A PPG Industries Company.
Hein-saß-Weg 29
D21129 Hamburg-Finkenwerder
Tel: 0049 40 / 742 19310
Fax: 0049 40 / 742 13969

Date issued: 19/06/00
Supersedes: 05/00